



HYDROMUR

HYDROFUGE D'IMPRÉGNATION PEINTABLE SANS SILICONES POUR MURS ET FACADES

PRESENTATION : Hydrofuge, transparent, incolore, il ne tâche pas et évite les remontées capillaires, les pénétrations ou infiltrations de provenance latérale (pluies, projections ou ruissellements d'eau occasionnels, etc...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ASPECT PHYSIQUE : Liquide

MASSE VOLUMIQUE : 790 g/l

RÉACTION CHIMIQUE : Neutre

POINT d'ÉCLAIR : 40 °C Afnor coupe fermée SETAFLASH automatique série 7

COULEUR : Incolore

ODEUR : Caractéristique de solvant.

MODE D'EMPLOI :

- Reboucher les fissures, lézardes, trous supérieurs à 0,2 mm.
- TRAITER PAR IMPREGNATION EN PERIODE NON PLUVIEUSE.
- Appliquer sur surfaces propres débarrassées des parties non adhérentes ou poudreuses, éliminer mousses, lichens, efflorescences, etc. Si nécessaire, lessiver les surfaces grasses, rincer à l'eau et laisser sécher avant de faire l'application notamment en cas de lavage haute pression.

En fonction du support et de sa porosité, traiter par imprégnation, de bas en haut, en une ou deux couches à 4 ou 5 heures d'intervalle afin d'obtenir une protection hydrofuge en profondeur aussi dense que possible.

- Protéger les surfaces de la pluie pendant 5 à 6 heures.

POUVOIR COUVRANT MOYEN : Selon porosité des supports 1 litre pour 2 à 4 m²

Efficace pendant plusieurs années (plus de 5 à 10 ans selon les supports), agit par imprégnation en profondeur.

Grâce à son pouvoir pénétrant et de diffusion par capillarité, sa fluidité nettement inférieure à celle de l'eau, le produit se disperse dans les pores et dans la masse du support à traiter.

Précaution d'emploi , stockage : Consulter FDS avant utilisation.

Conserver à l'abri du gel. Produit à usage professionnel

VD2P

1176 Rue D'Orchies

59310 LANDAS

Email : philippe@vd2p.com

Site : VD2P.COM

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité